



## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru


Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

А.М. Соловин

«24» Октября 2022г.



## ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№22488-ВНИ/22 от 24.10.2022

1	Объект	Герметики строительного назначения: WOODENWOOD Siberia
2	Заявитель	ООО «ТД Вуденвуд», Адрес: Россия, 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д.4, пом.1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, телефон: 8 (800) 551-3690, электронная почта: info@woodenwood.ru
3	Изготовитель	ООО «ТАЧ ПРОФ», Адрес: 143989, Россия, Московская обл., Балашиха г, Железнодорожный мкр., Маяковского ул., дом 28, квартира 263 Телефон: +7 (499) 391-33-48, ИНН: 5012099829, ОГРН: 1195081030770, e-mail: gendir@tachprof.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 22488 от 06 Октября 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	07 Октября 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	14 Октября 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	17 Октября 2022г. - 21 Октября 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.22-001-27058128-2022
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±0,5)°С, ч, не более	1	1	ГОСТ 19007
2	Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее	600	650	ГОСТ 26589
3	Водостойкость, ч, не менее	24	24	ГОСТ 26589
4	Сопротивление текучести, при температуре ± 20°С, мм, не более	2	1	ГОСТ 14791
5	Сухой остаток, %, не менее	74	74	ТУ 20.30.22-001-27058128-2022

**Заключение:**

**По результатам проведенных исследований (анализа):** Герметики строительного назначения: WOODENWOOD Siberia, выпускаемые ООО «ТАЧ ПРОФ», Адрес: 143989, Россия, Московская обл., Балашиха г, Железнодорожный мкр., Маяковского ул., дом 28, квартира 263 Телефон: +7 (499) 391-33-48, ИНН: 5012099829, ОГРН: 1195081030770, e-mail: gendir@tachprof.ru, соответствуют: ТУ 20.30.22-001-27058128-2022.

Исполнитель



В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).  
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.